



SIGMA
COATINGS

Provinciale Waterstaat,
Afd. Bouwzaken,
t.a.v. de heer Pasveer,
Eendrachtskade ZZ 2,
9726 CW GRONINGEN.

Sigma Coatings BV
postbus 42, 1420 AA Uithoorn
Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn
telefoon (centrale) 02975-41 911
telegrammen Sigma Uithoorn

afd. CTAD
sector BOUW
02975- 41481
telex
uw ref.
onze ref. JtB/RW4
Uithoorn, 6 juni 1986.

Geachte Heer Pasveer,

Op verzoek van onze adviseur de heer F.B. Zandvoort, ontvangt U bijgaand in 3-voud, verftechnisch advies nr. 17373/86 t.b.v. een molen te Winschoten.

Met betrekking tot het onderzoek naar eventueel aanwezige schimmels, hebben wij besproken, gezien de zeer lange tijd die dit vergt, e.e.a. voorlopig achterwege te laten.

Vertrouwende U hiermede van dienst te zijn, verblijven wij,

hoogachtend,

SIGMA COATINGS BV

Behandeld door onze
adviseur de heer

F.B. Zandvoort,
Larixlaan 10,
9301 NP RODEN.
Tel. 05908-19791.

Op al onze leveranties zijn van toepassing de Uniforme Verkoopvoorwaarden voor Verf en Drukinkt, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
Offertes, documentatie, monsters, verwerkings- en andere adviezen worden steeds vrijblijvend verstrekt.
Geleverde produkten dienen door de afnemer voor de verwerking te zijn gecontroleerd.
Van de Uniforme Verkoopvoorwaarden afwijkende inkoopvoorwaarden van de koper worden door ons niet aanvaard. Zie artikel 1 van de Uniforme Verkoopvoorwaarden.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nr. 130510 te Amsterdam.

Bankrelaties:
Amsterdam-Rotterdam Bank NV rek.nr. 48.60.77.810
Algemene Bank Nederland NV rek.nr. 58.82.15.333
Nederlandse Middenstandsbank NV rek.nr. 69.04.12.800
Postgiro 7546



SIGMA
COATINGS

VERFTECHNISCH ADVIES NR. 17373/86

Betreft: een molen te Winschoten.

Sigma Coatings BV
postbus 42, 1420 AA Uithoorn
Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn
telefoon (centrale) 02975 - 41911
telegrammen Sigma Uithoorn

JtB/RW4

Provinciale Waterstaat,
Afd. Bouwzaken,
t.a.v. de heer Pasveer,
Eendrachtskade ZZ 2,
9726 CW Groningen.

ALGEMEEN

Voor de algemene bepalingen zie bijgevoegd blad nr.1300.

HEKLATTEN (naaldhout afgewerkt met alkydharsverf).

Waarneming gebreken: afwijkende houthardheid
houtrot 10 cm en meer
einde levensduur bouw materiaal.

SYSTEEM NIEUWE HEKLATTEN

0106 In de timmerfabriek.

- Tweemaal alzijdig behandelen met Sigmalith A 21.
- Laagdikte per laag ca. 45 micrometer.

AANSLUITEND SYSTEEM

- Stoppen met Sigma Thixo stoppasta.
- Beschadigingen bijwerken in de reeds eerder aangebrachte laagdikte met Amarol Triol.
- Afschilderen met Amarol Triol.

N.B. Bij toepassing van naaldhout vooraf impregneren volgens NEN 3274.

KLEPPEN (Multiplex afgewerkt met alkydharsverf)

Waarneming gebreken: afwijkende houthardheid
houtrot 10 cm en meer
einde levensduur bouw materiaal

SYSTEEM NIEUWE KLEPPEN

0106 In de timmerfabriek.

- Tweemaal alzijdig behandelen met Sigmalith A 21.
- Laagdikte per laag ca. 45 micrometer.

AANSLUITEND SYSTEEM

- Stoppen met Sigma Thixo stoppasta.
- Beschadigingen bijwerken in de reeds eerder aangebrachte laagdikte met Amarol Triol.
- Afschilderen met Amarol Triol.

Uithoorn, 6 juni 1986.
Behandeld door onze
adviseur de heer
F.B. Zandvoort,
Larixlaan 10,
9301 NP RODEN.
Tel. 05908-19791.



Aan de heren

Heijdra

van Slochteren/Pasveer

Roemeling en Molema.

uw kenmerk

uw brief van

ons kenmerk

Winschoten, 6 mei 1986

I/VI

onderwerp

bijlage(n) 1

Herstel molen Berg.

Geachte heren,

Conform de afspraken ontvangt u hierbij een copie van het verftechnisch advies van de fabrikant van Wijhe Verf B.V. Met de overige adviezen van leveranciers kan dit een basis vormen voor een gerichte offerte voor het herstellen van het gevlucht en het uitvoeren van het buitenschilderwerk van molen Berg.

Hoogachtend,

postbus 175
9670 AD Winschoten

Johan Modastraat 6
9671 CD Winschoten

telefoon (05970) 25000
telex 53349 Gm-Ws-NI

postgiro 860620 t.n.v. gemeente Winschoten
NV Slavenburg's Bank, Winschoten nr. 64.35.16.352
(giro van de bank 821198)
NV Bank Nederlandse Gemeenten, Den Haag nr. 28.50.09.591
(giro van de bank 1520146)